

## کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در سازه های بتنی

حسین خورشیدی<sup>۱</sup>، سید مسعود میرطاهری<sup>۲</sup>، نادر فنائی<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲- دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳- استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

HN10105480336

## چکیده

آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMAs) دسته منحصر به فردی از فلزات هستند که می توانند تغییر شکل و کرنش های دائمی که بر آن ها اعمال می شود را بازیابی نموده و در نهایت، به شکل اولیه ی خود بازگردند. دو مکانیزم برای برگشت پذیری تغییر شکل ها در مواد حافظه دار وجود دارد. اثر حافظه داری و اثر ابرکشسانی که در اثر تبدیل فازهای آستنیت و مارتنزیت در دماهای مختلف و یا در اثر بارگذاری و باربرداری به وجود می آید. سازه های بتن مسلح در مواجه با زلزله های قوی، جابه جایی های بزرگی را تجربه می کنند که منجر به کرنش های قابل توجهی در آرماتورهای فولادی می گردد. بیش تر کرنش های فولادی دائمی هستند و منجر به تغییر شکل های باقی مانده در سازه و غیر قابل استفاده بودن سازه ها بعد از زلزله می شوند. ماده جایگزین که به عنوان آرماتور پیشنهاد می شود SMA های ابرکشسان هستند که کرنش ها را تحت باربرداری بازیابی می کنند. هدف از این مقاله، مرور مطالعاتی است که تا کنون بر روی عملکرد و رفتار اعضا و سازه های بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار شکلی انجام شده است.

**کلمات کلیدی:** آلیاژ حافظه دار شکلی، سازه های بتن مسلح، اثر ابرکشسانی، کرنش دائمی

## مقدمه

نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران نشان دهنده این است که هیچ نقطه ای از کشورمان را نمی توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت. بنابراین طراحی و ساخت سازه هایی که به طور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پایدار باشد الزامی است. علاوه بر این ها، گزارشات حاکی از آسیب ساختمان های بتن مسلح در مواجهه با زلزله است. استهلاک انرژی زلزله در این ساختمان ها از طریق جاری شدن آرماتورها و تغییر شکل های غیر الاستیک است. اگرچه ایمنی جانی تأمین می گردد، اما تغییر شکل ساختمان های بتنی منجر به آسیب ها و خسارات اقتصادی می گردد. اخیراً طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد می باشد که به اعضا و سیستم های سازه ای نیازمند است که دارای ظرفیت تغییر شکلی و شکل پذیری بیشتر، مقاومت بیشتر در برابر آسیب ها و کاهش دهنده و بازیابنده تغییر شکل های دائمی باشند. به همین منظور از آلیاژ حافظه دار شکلی به عنوان آرماتور استفاده شده است. آلیاژ حافظه دار شکلی ماده منحصر به فردی است که قابلیت غلبه بر تغییر شکل های بزرگ و بازگشت به حالت اولیه قبل از بارگذاری را دارا می باشد. هدف از این مقاله، مرور مطالعاتی است که تا کنون بر روی سازه های بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار انجام شده است.


## روش تحقیق

در این پژوهش با توجه به مطالعات صورت گرفته ابتدا به بررسی آلیاژهای حافظه دار شکلی شامل مروری بر تاریخچه و بررسی پدیده تغییر فاز در آن ها و همچنین بررسی دقیق رفتار حافظه داری و رفتار ابرکشسان آن ها پرداخته شده است. سپس به بررسی مطالعات و آزمایش های انجام شده در زمینه کاربرد آلیاژهای حافظه دار در سازه ها و المان های بتن مسلح پرداخته شد و از مجموع مطالعات بررسی شده نتیجه گیری گردید.

## نتایج و بحث


## - معرفی آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMAs)

اولین مشاهدات از رفتار حافظه دار شکلی در سال ۱۹۳۲ توسط اولاندن در مطالعه اش درباره اثر لاستیک مانند در نمونه های طلا کادمیم می باشد. در سال ۱۹۶۲ ویلیام بوهرلر و همکارانش در آزمایشگاه مهمات نیروی دریایی آمریکا اثر حافظه شکلی را در آلیاژ نیکل و تیتانیوم (Ni-Ti) کشف کردند و نام ماده را به دلیل محل کارشان نایتینول (NITINOL) گذاشتند [۱]. آلیاژهای حافظه دار معمولاً به صورت یکی از دو فاز مارتنزیت و آستنیت، پایدار می باشند. به طور کلی، فاز مارتنزیت در دماهای پایین و تنش های بالا پایدار است در حالی که فاز آستنیت، در دماهای بالا و تنش های پایین پایدار می باشد. آستنیت ساختار بلوری مکعبی و متقارن دارد و همین تقارن موجب مقاوم تر بودن آن شده در حالی که مارتنزیت ساختاری متوازی الاضلاع گویه و نامتقارن دارد و به همین جهت مقاومت کمتری دارد [۲]. طرح کلی هر دو فاز آستنیت و مارتنزیت به صورت دو بعدی در شکل ۱ نشان داده شده است.




شکل ۱ - نمایش طرح کلی ریز ساختار نمونه ای از آلیاژ حافظه دار شکلی [۲]

دو مکانیزم برای برگشت پذیری تغییر شکل ها در مواد حافظه دار وجود دارد. اثر حافظه داری و اثر ابرکشسانی. اثر حافظه داری در دمای کمتر از  $M_f$  رخ می دهد (ماده به شکل مارتنزیت به اشکال مختلف باشد). شکل ۲ منحنی تنش کرنش با وقوع تبدیل حافظه داری را نشان می دهد.



شکل ۲ - منحنی تنش - کرنش SMA با اثر حافظه شکلی [۴]


دومین طبقه بازگشت شکل در مواد حافظه دار، رفتار ابرکشسان آن ها است. این رفتار، در دمای بالاتر از  $A_p$  که ماده حافظه دار در شروع بارگذاری در فاز آستنیت می باشد، رخ می دهد. شکل ۳ منحنی تنش کرنش رفتار ابرکشسان را نشان می دهد.



شکل ۳ - منحنی تنش - کرنش SMA با اثر ابرکشسانی [۴]

## - کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در اعضا و سازه های بتن مسلح

ابدولریها و همکاران [۶] در یک برنامه جامع آزمایشگاهی در دانشگاه اوتاوا به بررسی استفاده از میلگرد های SMA در ناحیه مفصل پلاستیک تیرها و دیوار های برشی بتن مسلح پرداختند. نتایج آزمایش تیر نشان می دهد که اعضا با آرماتور SMA قابلیت بازگرداندگی دارند و مقاومت و شکل پذیری تغییرمکانی مشابه اعضا با آرماتور معمولی دارند.




شکل ۴ - پاسخ بار - جابه جایی وسط دهانه تیر های SMA و معمولی [۶]

شکل ۴ کاهش بیش رونده در قابلیت بازگرداندگی تیر های معمولی را نشان می دهد که در اثر رفتار غیرخطی باربرداری آرماتورها می باشد که نتیجه انباشته شدن کرنش های دائمی است. از طرف دیگر تیر های SMA، ظرفیت بازیابی را برای بار تحمیلی در طول آزمایش، تقریباً ۱۰۰-۷۵ درصد حفظ می کند. نتایج نشان می دهد که تیر های با آرماتور معمولی و SMA، بار نهایی، بار جاری شدن و شکل پذیری مشابهی دارند. بنابراین تیر های با آرماتور SMA شکل پذیری و ظرفیت های مقاومتی مشابه تیر های با آرماتور معمولی دارند که به وسیله میلگردهای طولی با ظرفیت نیرویی جاری شدن مشابه تأمین می شود. میانگین ظرفیت بازیابی تیر های SMA ۹۰٪ در سراسر آزمایش بوده است در صورتی که تیر های معمولی به طور میانگین ۲۵٪ بازشدگی ترک ها را بازیابی کردند.


چادرسکی و همکاران [۷] رفتار تیر بتنی مسلح شده با سیم هایی از جنس آلیاژ حافظه دار را با آزمایش مورد بررسی قرار دادند و با تیر بتن مسلح معمولی مقایسه کردند. نتایج آزمایش بیانگر امکان استفاده از سیم های حافظه دار شکلی در تیر های بتن مسلح به منظور به دست آوردن سختی و مقاومت متغیر می باشد. علاوه بر این یک پیش تبدیلی متغیر نیز در میله های حافظه دار شکلی ایجاد گردید و با انجام آزمایش، رفتار های متفاوت آلیاژ های حافظه دار شکلی مانند رفتار حافظه داری شکلی، اثر احیا مقید و روابط تنش - کرنش در دماهای مختلف به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، نکته مهم، لزوم توجه به نحوه ساخت مواد در کارخانه و نورد گرم انجام شده بر روی مواد به منظور کاهش تغییر شکل های پسماند روی آن ها می باشد. نکته دیگر چگونگی ایجاد چسبندگی کافی بین میله های آلیاژ حافظه دار شکلی و بتن است. بر اساس بررسی های انجام شده، ایجاد خار روی میله ها، روش بهینه می باشد. استفاده از رفتار احیا مقید بیش تر از رفتار های استهلاک انرژی و تغییر سختی می تواند مفید واقع شود.

اترو و همکاران [۸] در دانشگاه هاستون به بررسی تیر بتنی با ابعاد  $24 \text{ in} \times 6 \text{ in} \times 4 \text{ in}$  که به صورت پس کشیده با استفاده از چهار مفتول SMA به قطر  $1/8 \text{ in}$  مسلح شده بود پرداختند. سپس باری به مقدار  $11000 \text{ lbs}$  به تیر اعمال شد و در اثر آن ترک بزرگی در تیر ایجاد گردید. بعد از باربرداری عرض ترک ایجاد شده توسط نیروی بازگرداننده SMA کاهش یافته و تیر به حالت اولیه خود بازگشت (شکل ۵)




شکل ۵ - بسته شدن ترک ها بعد از بارگذاری [۸]

سونگ و همکاران [۹] برای اولین بار مفهوم بتن مسلح هوشمند (IRC) را مطرح کردند. در این بتن از سیم های مارتنزیتی برای پس کشیدگی استفاده شد. توزیع کرنش در داخل این بتن ها با کنترل مقاومت الکتریکی مفتول های SMA با استفاده از پیروسرامیک ها ارزیابی می شود و زمانی که ترک ایجاد می گردد، به وسیله گرمایش الکتریکی، مفتول SMA منقبض و جمع می شوند و در نتیجه اندازه ترک کاهش می یابد. این نوع بتن به دلیل دارا بودن قابلیت تشخیص ترک و خود ترمیمی، هوشمند نامیده می شود. برای بررسی این قابلیت چندین نمونه کوچک بتنی با ابعاد  $2 \text{ in} \times 6 \text{ in} \times 5/13 \text{ in}$  مورد آزمایش خمش سه نقطه ای قرار دادند. (شکل ۶).



شکل ۶ - نمونه بتنی و مراحل بارگذاری و باربرداری [۹]

ابدولریها و همکاران [۱۰] در یک برنامه آزمایشگاهی متصل کننده های پیچ دار را در تیرهای بتن مسلح و متصل کننده های قفل شونده پیچی را در دیوار برشی مورد بررسی قرار دادند. هر دو نوع سیستم متصل کننده تحت بارگذاری چرخه ای مورد آزمایش قرار گرفتند (شکل ۷) سیستم های متصل کننده عملکرد رضایت بخشی از خود نشان دادند؛ هیچ لغزش و گسیختگی ناگهانی در بازه کرنش های ابرکشسان SMA مشاهده و ثبت نشد.



شکل ۷ - سمت چپ: سیستم متصل کننده پیچ دار استفاده شده در تیرها، سمت راست: سیستم متصل کننده قفل شونده پیچی استفاده شده در دیوار برشی [۱۰] آزمایشات تیر نشان داد که وجود متصل کننده ها می تواند بر رفتار عمومی تأثیرگذار باشد. هم چنین امکان بهبود رفتار تیر های SMA با تنظیم محل قرارگیری متصل کننده ها وجود دارد. یکی دیگر از معایب SMA، مدول الاستیسیته پایین آن می باشد که منجر به تغییر شکل های بزرگ تر در حالت تسلیم می شود. بنابراین اگر چه تیر های با آرماتور SMA در محدود کردن پهنای ترک بعد از حذف بار تأثیرگذار می باشند، اما پهنای ترک بزرگ بوده و فضای زیادی دارند. (شکل ۸)



شکل ۸ - سمت چپ: نحوه ترک خوردن تیر های SMA و سمت راست: نحوه ترک خوردن تیر های متداول [۱۰]

میلگرد های نرم SMA باعث به وجود آمدن ترک های با فاصله بیشتر و پهنای بزرگ تر می شوند. در تیر های با آرماتور های معمولی، ترک های با پهنای زیاد، نگرانی هایی در حالت استفاده از آن ها ایجاد می کند. این نگرانی ها مخصوصاً در مورد پتانسیل خوردگی آن ها می باشد. اما SMA ها در برابر خوردگی مقاوم می باشند، بنابراین ترک های با پهنای بزرگ تر می توانند در اعضا با آرماتور SMA می توانند تحمل گردند. اما بر اساس زیبایی شناسی، پهنای زیاد ترک ها مطلوب نمی باشد.

## نتیجه گیری

در این مقاله ابتدا به بررسی آلیاژهای حافظه دار شکلی شامل مروری بر تاریخچه و بررسی پدیده تغییر فاز در آن ها، بررسی دقیق خاصیت حافظه داری و رفتار ابرکشسان آلیاژها پرداخته شده است. سپس پژوهش ها و آزمایشات صورت گرفته بر روی کاربرد آلیاژ حافظه دار شکلی در اعضا و سازه های بتنی ارائه گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر افزایش ظرفیت بازیابی شکل و کاهش تغییر مکان ماندگار در اعضای بتنی در اثر استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی می باشد. همچنین تحقیقات بیانگر لزوم طراحی صحیح تیر های مسلح شده با SMA به منظور کاهش جابه جایی ها تحت بارهای بهره برداری می باشد.

## مراجع

- Schetyk L. M., (1979), "Shape-Memory Alloys", Scientific American, Vol. 241, No. 5.
- Wayman, C. M. and Duerig, T. W., (1990), "An introduction to martensite and shape memory." Engineering aspects of shape memory alloy, Butterworth Heinemann, Boston.
- G. Song, N. Maa, H.-N. Li., (2006), "Applications of shape memory alloys in civil structures" Engineering Structures 28 1266-1274.
- McCormick, J., (2006), "Cyclic Behavior of Shape Memory Alloys: Material Characterization and Optimization" Ph.D. thesis, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology.
- DesRoches, R., McCormick, J., and Delemont, M., (2004), "Cyclic properties of superelastic shape memory alloy wires and bars." Journal of Structural Engineering, 130(1), 38-46.
- Abdulridha, A., Palermo, D., and Foo, S., (2010), "Seismic Behaviour of SMA Reinforced Concrete Beams" 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering: Reaching Beyond Borders, Toronto, Canada.
- Czaderski C, Hahnebach B, Motavalli M, (2005), "RC beam with variable stiffness and strength" Construction and building material.
- Otero K., (2004), " Intelligent reinforced concrete structures using shape memory alloys" MSc Dissertation, under the supervision of Prof G. Song; university of Houston.
- Mo Yi, Song G, Otero K., (2004), "Development and testing of a proof-of-concept smart concrete structures". Proceeding of Smart Structures Technologies and Earthquake Engineering.
- Abdulridha A., Palermo D and Simon F., (2011), "Superelastic SMA Reinforced Concrete Elements: Applicability and Practicality". fib Symposium, Session 2B-9: Construction Technology, PRAGUE.