

طرح اختلاط بتن به روش ACI

-هدف از ارائه طرح بتن:

- هدف از ارائه طرح اختلاط بتن انتخاب اجزاء مناسب برای بتن و تعیین مقادیر نسبی آنها بمنظور تولید بتن اقتصادی است بطوریکه دارای خصوصیات مشخصی مانند کارائی، مقاومت و پایداری باشد.
- خواصی نظیر کارائی ، مقاومت ، وزن مخصوص ، خواص حرارتی ، مدول الاستیسیته و دوام و... وجود دارند که می توان آنها را جزو مشخصات بتن بشمار آورد.

۱- کارائی بتن تازه

عبارت است از درجه سهولت و ریختن و کارکردن با بتن کارائی بتن تازه به عوامل مختلفی از جمله میزان آب ، نوع سنگدانه ها و دانه بندی آنها نسبت سنگدانه به سیمان ، وجود مواد افزودنی و ریزی سیمان بستگی دارد.

۲- مقاومت بتن

مقاومت بتن به عنوان یکی از مهمترین خواص بتن در نظر گرفته می شود. مقاومت بتن شمای کلی از کیفیت بتن رابه دست می دهد .

مقاومت بتن بستگی به نسبت آب به سیمان، سنگدانه های ریز و درشت ، آب و مواد افزودنی دارد ، نسبت آب به سیمان مهمترین عامل در مقاومت بتن می باشد . هرچه نسبت آب به سیمان کمتر باشد ، مقاومت فشاری بتن بیشتر خواهد بود.

۳- پایائی و دوام بتن

پایائی بتن ساخته شده از سیمان پرتلند به مقاومت آن در برابر عوامل جوی ، حملات شیمیائی ، سایش و فرسایش و فرایند های تخریبی دیگر گفته می شود . بتن پایا در شرایط محیطی مورد نظر شکل اولیه و کیفیت خود را به نحو بهتری حفظ می کند.

مشخصات مورد نیاز جهت طرح اختلاط بتن

همه موارد زیر یا تعدادی از آنها می تواند جزو الزامات طرح باشد.

- حداکثر نسبت آب به سیمان یا آب به مواد سیمانی w/c یا $w/(c+p)$
- حداقل مقدار سیمان
- مقدار هوای بتن
- اسلامپ
- بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها
- مقاومت
- سایر الزامات نظیر: حاشیه ایمنی مقاومت، مواد افزودنی ، انواع خواص سیمان ، مواد سیمانی دیگر ، سنگدانه ها

تعریف طرح اختلاط بتن:

تعیین نسبت های اختلاط آب، سیمان، درشت دانه، ریزدانه و مواد پوزولانی به گونه ای که مقاومت فشاری مورد نیاز را تامین کند

معمولا در طرح اختلاط بتن سه مورد باید توجه شود:

۱. رسیدن به مقاومت مورد نظر
 ۲. تامین دوام کافی
 ۳. رسیدن به روانی مورد نظر
- ← بستگی به عامل مخرب و شرایط محیطی دارد. مثلا طرح اختلاط بتن در محیط سولفاته با بتنی که در معرض یخ زدگی و ذوب متوالی قرار دارد فرق می کند

فرضیات کلی در طرح اختلاط بتن :

۱. دانه بندی شن و ماسه مصرفی باید در محدوده ی ASTM-C33 قرار گیرد.
۲. وزن مخصوص دانه ها باید به وسیله ی آزمایش تعیین شود ماسه = ۲.۸ شن = ۲.۲۲
۳. چگالی سیمان برابر ۳.۱۵ در نظر گرفته شود، مگر آن که در آزمایشگاه مستقیما چگالی سیمان مصرفی بدست آورده باشد.
۴. مدول نرمی ماسه با دانه بندی ماسه در آزمایشگاه قابل تعیین است، محدوده ی مجاز مدول نرمی ماسه مصرفی در بتن بین ۲.۱ - ۳.۲ می باشد.
۵. وزن شن و ماسه در حلت SSD تعیین می شود، به عبارت دیگر فرض بر این است که دانه ها، نه آبی از مخلوط به خود جذب کنند و نه آبی به مخلوط اضافه کنند، اگر رطوبت شن و ماسه در حالت SSD نباشد، تصحیحات لازم در محاسبه شن و ماسه و آب مصرفی باید صورت پذیرد.
۶. جداول ارائه شده در روش ACI-211 بر اساس تجربیات آزمایشگاهی است به همین جهت باید در مراحل پایان طرح اختلاط با ساخت نمونه های آزمایشی اختلاف احتمالی شرایط و مصالح محلی با شرایط و مصالح استاندارد در محاسبه وارد شود.

مراحل 9 گانه طرح اختلاط بتن به روش ACI

1. انتخاب اسلامپ: بر اساس تجربه و در صورت عدم آن با استفاده از جدول

2. انتخاب بزرگترین بعد دانه

بر اساس تجربه ی مهندسی طراح و نیز شرایط و امکانات ملی. در بتن هرچه از دانه های درشت تری استفاده شود اسکلت بتن قوی تر می شود و مصرف سیمان کم می شود لیکن باید به محدودیت حداکثر بعد دانه ها نیز توجه کرد.

3. تعیین میزان آب و هوا

4. انتخاب نسبت آب به سیمان: بر اساس دو مبنا صورت می گیرد:

(1) مقاومت (2) دوام بر اساس شرایط محیط

5. محاسبه ی مقدار سیمان

6. تخمین مقدار شن یا درشت دانه: حجم شن به صورت خشک و نیمه خشک (کوبیده شده) در واحد حجم بتن را، می توان بر اساس آنها و مدول نرمی ماسه تعیین کرد.

7. محاسبه ی وزن ماسه

8. تصحیح اوزان شن، ماسه و آب در صورت مرطوب بودن دانه ها

9. ساخت نمونه ی آزمایشگاهی و انجام تصحیحات لازم: (مثلا 20 lit)

انتخاب اسلامپ

اسلامپ (mm)		موارد اجرایی مختلف (انواع سازه)
حداقل	حداکثر	
۲۵	۷۵	پی های دیوار و پی های مجزای مسلح
۲۵	۷۵	پی های مجزا ، صندوقچه ها، دیوارهای زیرسازه ای غیر مسلح
۲۵	۱۰۰	تیرها و دیوارهای مسلح
۲۵	۱۰۰	ستونهای ساختمانی
۲۵	۷۵	روسازیها و دالها
۲۵	۵۰	بتن حجیم

انتخاب بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها

حداکثر اندازه اسمی نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر شود.

الف- یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

ب- یک سوم ضخامت دال

ج- سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

د- سه چهارم ضخامت پوشش روی میلگرد

بکار بردن سنگدانه های درشت از ۳۸ میلیمتر در ساخت قطعات بتن آرمه توصیه نمی شود ولی در هیچ حالت اندازه سنگدانه ها نباید از ۶۳ میلیمتر تجاوز نکند.

تخمین آب اختلاط و مقدار هوای محبوس

مقدار آب مورد نیاز در واحد حجم بتن برای ایجاد یک اسلامپ مشخص عمدتاً بستگی دارد:

- بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها
- شکل ذرات و دانه بندی سنگدانه ها
- دمای بتن
- مقدار هوای ایجاد شده
- استفاده از مواد افزودنی

جدول ۳-۵: مقادیر تقریبی آب و هوا بر اساس اسلامپ و بزرگترین بُعد دانه‌ها (ACI - 211 - 89)

مقدار تقریبی آب بر حسب kg/m^3 بر اساس بزرگترین بُعد دانه‌ها								اسلامپ ، میلیمتر
۱۵۰	۷۵	۵۰	۳۷٫۵	۲۵	۱۹	۱۲٫۵	۹٫۵	
بتن بدون حباب هوا								
۱۱۳	۱۳۰	۱۵۴	۱۶۶	۱۷۹	۱۹۰	۱۹۹	۲۰۷	۲۵ - ۵۰
۱۲۴	۱۴۵	۱۶۹	۱۸۱	۱۹۳	۲۰۵	۲۱۶	۲۲۸	۷۵ - ۱۰۰
—	۱۶۰	۱۷۸	۱۹۰	۲۰۲	۲۱۶	۲۲۸	۲۴۳	۱۵۰ - ۱۷۵
۰٫۲	۰٫۳	۰٫۵	۱	۱٫۵	۲	۲٫۵	۳	درصد تقریبی هوای غیر عمدی در بتن بدون حباب هوا
بتن هوادار								
۱۰۷	۱۲۲	۱۴۲	۱۵۰	۱۶۰	۱۶۸	۱۷۵	۱۸۱	۲۵ - ۵۰
۱۱۹	۱۳۳	۱۵۷	۱۶۵	۱۷۵	۱۸۴	۱۹۳	۲۰۲	۷۵ - ۱۰۰
—	۱۵۴	۱۶۶	۱۷۴	۱۸۴	۱۹۷	۲۰۵	۲۱۶	۱۵۰ - ۱۷۵
مقادیر متوسط درصد هوای پیشنهادی بر اساس شرایط محیطی :								
۱٫۰	۱٫۵	۲٫۰	۲٫۵	۳٫۰	۳٫۵	۴٫۰	۴٫۵	شرایط عادی
۳٫۰	۳٫۵	۴٫۰	۴٫۵	۴٫۵	۵٫۰	۵٫۵	۶٫۰	شرایط متوسط
۴٫۰	۴٫۵	۵٫۰	۵٫۵	۶٫۰	۶٫۰	۷٫۰	۷٫۵	شرایط شدید

مقدار هوای بتن

بتنی که احتمال دارد در معرض یخ زدگی و یا تحت تاثیر مواد شیمیائی یخ زدا و یا تحت اثر تر و خشک شدن های متوالی قرار گیرد، می توان از مواد افزودنی حباب ساز استفاده نمود

مقدار درصد هوا در شرایط محیطی		حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها mm
متوسط	شدید	
۶	۵/۷	۹/۵
۵/۵	۷	۱۲/۵
۵	۶	۱۹
۵/۴	۶	۲۵
۵/۴	۵/۵	۳۸

شرایط محیطی

- ۱- ملایم : زمانی که هوازایی برای هدفی به غیر از پایایی ، نظیر بهبود کارائی یا چسبندگی و یا بهبود مقاومت بتن های کم سیمان مورد نظر باشد.
- ۲- متوسط: بتن قبل از یخ زدن درهوای سرد گاهی اوقات در تماس با رطوبت باشد.
- ۳- شدید: بتن قبل از یخ زدن در تماس مداوم با رطوبت یا مواد شیمیایی یخ زدا باشد.

مقاومت لازم میانگین f_{cm}

تعریف: مقاومت فشاری میانگین لازمه بتن که بعنوان پایه ای برای انتخاب نسبت اجزای بتن بکار می رود.

نسبت اجزای بتن باید بگونه ای انتخاب شوند که مقاومت میانگین تولید شده همواره از مقدار مقاومت مشخصه f'_c که در محاسبات طرح سازه بکار می رود ، بیشتر باشد.

برای تعیین مقاومت لازم میانگین ابتدا نیاز به محاسبه انحراف معیار می باشد.

انحراف معیار

زمانی که در تجهیزات تولید بتن نتایج آزمایش های بتن های قبلی ثبت شده باشد.

نتایج ثبت شده باید با مصالح بکار رفته ، روش کنترل کیفیت ، و شرایط مشابه آنچه که برای کار جدید مد نظر است باشند.

نتایج ثبت شده باید نشان دهنده تولید بتنی باشند که در محدوده مقاومتی 7Mpa از مقاومت مشخصه قرار داشته باشند.

این نتایج باید از حداقل ۳۰ آزمایش متوالی یا دو گروه آزمایش متوالی که رویهم رفته کمتر از ۳۰ آزمایش نشوند.

$$s = \left[\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n - 1)} \right]^{0.5}$$

S = انحراف معیار بر حسب Mpa

X_i = نتایج تک تک آزمایشات مقاومت بر حسب Mpa

\bar{X} = میانگین n نتیجه آزمایش مقاومت بر حسب Mpa

N = تعداد آزمایشهای مقاومت متوالی

مقاومت فشاری هدف f_{cm}

- مقاومت فشاری هدف که به عنوان مبنای تعیین نسبت‌های اختلاط بتن به کار می‌رود، باید با توجه به انحراف استاندارد حاصل از پرونده تولیدات قبلی بدست می‌آید، معادل مقدار بزرگتر از بین دو مقدار بدست آمده از روابط زیر باشد:

$$f_{cm} = f_c + 1.34 S + 1.5 \quad (\text{N/mm}^2) \quad (4-9)$$

$$f_{cm} = f_c + 2.33 S - 4 \quad (\text{N/mm}^2) \quad (5-9)$$

S = انحراف استاندارد

f_c = مقاومت مشخصه طرح

هنگامی که تجهیزات تولید بتن فاقد نتایج آزمایشهای مقاومت کارگاهی برای محاسبه انحراف معیار باشد. مقاومت میانگین لازمه براساس جدول زیر تعیین می شود.

مقاومت فشاری هدف (N/mm^2)	رده بتن
$f_{cm} = f_c + 6$	C12 و پایین تر
$f_{cm} = f_c + 7.5$	C16
$f_{cm} = f_c + 8.5$	C20
$f_{cm} = f_c + 9.5$	C25
$f_{cm} = f_c + 10.5$	C25 و C30
$f_{cm} = f_c + 11$	C40 و بالاتر

انتخاب نسبت آب به سیمان یا آب به مواد سیمانی w/c یا $w/(c+p)$

مقاومت بتن بستگی به مقدار خالص آب استفاده شده به ازای مقدار سیمان یا مواد سیمانی دارد.

آب خالص در برگیرنده آب جذب شده توسط سنگدانه ها نمی شود. چنانچه پایایی بتن لازم باشد رعایت حداکثر نسبت آب به سیمان الزامی است.

مواردی همچون: بزرگترین اندازه ، دانه بندی ، بافت سطحی ، شکل ، مقاومت و سختی سنگدانه ها ، تغییرات در نوع و منبع سیمان ، مقدار هوا و استفاده از مواد افزودنی که بر روند آبگیری سیمان اثر بگذارد در انتخاب نسبت آب به سیمان نقش دارد.

جدول الف-۴-۵ : نسبت آب به سیمان براساس مقاومت فشاری بتن (ACI - 211 - 89)

نسبت آب به سیمان		مقاومت فشاری ۲۸ روزه، مگاپاسکال
بتن هوادار	بتن بدون حباب هوا	
—	۰٫۴۲	۴۰
۰٫۳۹	۰٫۴۷	۳۵
۰٫۴۵	۰٫۵۴	۳۰
۰٫۵۲	۰٫۶۱	۲۵
۰٫۶۰	۰٫۶۹	۲۰
۰٫۷۰	۰٫۷۹	۱۵

جدول ب-۴-۵ : حداکثر نسبت مجاز آب به سیمان در شرایط محیطی نامناسب (ACI - 211 - 89)

نوع سازه	سازه‌هایی که بطور پیوسته یا متناوب مرطوبند و تحت اثر سیکلهای یخ زدن و آب شدن قرار دارند	سازه‌های در معرض آب دریا و یا سولفاتها
مقاطع ظریف (نظیر نرده‌ها، جان پناهها، تیرچه‌ها و کارهای تزئینی) و مقاطعی با پوشش کمتر از ۵ میلیمتر روی آرماتورها	۰٫۴۵	۰٫۴۰
سایر سازه‌ها	۰٫۵۰	۰٫۴۵

محاسبه مقدار سیمان

مقدار سیمان با حاصل قسمت مقدار آب اختلاط تخمینی بر نسبت آب به سیمان بدست می آید.
با انتخاب نسبت صحیح آب به سیمان ، تراکم کافی و عمل آوردن مناسب می توان دوام بتن را بهبود بخشید .

تخمین مقدار سنگدانه درشت

با داشتن

- حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها

- ضریب نرمی ماسه

حجم سنگدانه درشت در واحد حجم بدست آورد V

- وزن واحد حجم سنگدانه های درشت خشک متراکم D

- وزن سنگدانه درشت در واحد حجم بتن برابر است با M

$$M = D \times V \quad -$$

جدول ۵-۵: حجم دانه‌های درشت در واحد حجم بتن (ACI - 211 - 89)

حجم دانه‌های خشک میله‌خورده در واحد حجم بتن براساس مقادیر مختلف مدول نرمی ماسه				بزرگترین اندازه اسمی دانه‌ها، میلیمتر
۳/۰۰	۲/۸۰	۲/۶۰	۲/۴۰	
۰,۴۴	۰,۴۶	۰,۴۸	۰,۵۰	۹,۵
۰,۵۳	۰,۵۵	۰,۵۷	۰,۵۹	۱۲,۵
۰,۶۰	۰,۶۲	۰,۶۴	۰,۶۶	۱۹
۰,۶۵	۰,۶۷	۰,۶۹	۰,۷۱	۲۵
۰,۶۹	۰,۷۱	۰,۷۳	۰,۷۵	۳۷,۵
۰,۷۲	۰,۷۴	۰,۷۶	۰,۷۸	۵۰
۰,۷۶	۰,۷۸	۰,۸۰	۰,۸۲	۷۵
۰,۸۱	۰,۸۳	۰,۸۵	۰,۸۷	۱۵۰

تخمین مقدار سنگدانه ریز

۱- با در نظر گرفتن تخمین اولیه وزن واحد حجم بتن مطابق جدول (با توجه به حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها) می توان مقدار ریزدانه را در واحد حجم بتن بدست آورد.

مقدار ریزدانه = وزن واحد حجم بتن - وزن آب و مواد افزودنی - وزن سیمان - وزن درشت دانه

با توجه به حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها وزن واحد حجم تقریبی بتن تازه از جدول زیر بدست می آید

جدول ۵-۶: تخمین مقدماتی برای وزن مخصوص بتن تازه (ACI - 211- 89)

تخمینی مقدماتی برای وزن واحد حجم بتن، kg/m^3		بزرگترین اندازه اسمی دانه‌ها، میلیمتر
بتن هوادار	بتن بدون حباب هوا	
۲۲۰۰	۲۲۸۰	۹٫۵
۲۲۳۰	۲۳۱۰	۱۲٫۵
۲۲۷۵	۲۳۴۵	۱۹
۲۲۹۰	۲۳۸۰	۲۵
۲۳۵۰	۲۴۱۰	۳۷٫۵
۲۳۴۵	۲۴۴۵	۵۰
۲۴۰۵	۲۴۹۰	۷۵
۲۴۳۵	۲۵۳۰	۱۵۰

محاسبه مقدار دقیق سنگدانه های ریز

$$\gamma = W_W + W_C + W_{\text{Agg}} = W_W + W_C + \gamma_W G_{\text{Agg}} \left(1 - \left(\frac{A}{100} + \frac{W_C}{G_C \gamma_W} + \frac{W_W}{\gamma_W}\right)\right)$$

$$G_{\text{Agg}} = 0.5 (G_{\text{FA}} + G_{\text{CA}})$$

$$W_{\text{FA}} = \gamma - (W_C + W_W + W_{\text{CA}})$$

اصلاحات مربوط به رطوبت سنگدانه

چنانچه مصالح سنگی دارای رطوبت باشند به شرح ذیل وزن آنها اصلاح می گردد.

وزن مصالح در حالت SSD (اشباع با سطح خشک) بدست آمده از محاسبات طرح : S_D

$$S_w = S_D + S_D \left(\frac{N - A}{100} \right)$$

وزن آب بدست آمده در محاسبات طرح : W

درصد جذب آب مصالح سنگی : A

درصد رطوبت مصالح سنگی : N

وزن مصالح در حالت مرطوب : S_w

$$W = w - S_D \left(\frac{N - A}{100} \right)$$

وزن لازم آب جهت یک متر مکعب بتن : W

اصلاحات مربوط به ساخت مخلوط‌های آزمایشی

با استفاده از نسبت‌های فوق نمونه های بتن آزمایشی ساخته شده و در نهایت با در نظر گرفتن اسلامپ بدست آمده و مقدار رطوبت اولیه مصالح سنگی ، اصلاحات نهایی انجام و پس از تعیین مقاومت نمونه ها ، طرح گزارش می گردد .

- ۱- تعیین بازده مخلوط :حجم نمونه محاسباتی بر وزن مخصوص بتن تازه
- ۲- آب اختلاط اصلاح شده : مقدار آب واقعی بر بازده مخلوط
- ۳- با در نظر گرفتن مقدار آب اختلاط و نسبت آب به سیمان و وزن مخصوص بتن تازه سایر مصالح اصلاح می شود.

Absorption درصد جذب آب

مقدار آب جذب شده در سطح حفرات سگندانه نسبت به وزن خشک نمونه

$$W_A = \frac{B - A}{A} \times 100$$

A: وزن نمونه مصالح سنگی خشک در هوا

B: وزن نمونه مصالح سنگی اشباع با سطح خشک

C: وزن نمونه مصالح سنگی در آب

$$W_A = \left(\frac{1}{G_{sb}} - \frac{1}{G_{SA}} \right) \times 100$$