

## روش های آماده سازی غشای الکترولیتی پلیمری (نفیون)

مهدی مجیدنیا<sup>۱</sup>، محمد توحیدی<sup>۱</sup>، سینا اعظمی<sup>۱</sup>، سیاوش عزیزی<sup>۱</sup>، پریا حضرتی<sup>۱</sup>، داود بادل<sup>۲</sup>، فرشاد ترابی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

<sup>۲</sup> دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)

<sup>۳</sup> استادیار گروه سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ftorabi@kntu.ac.ir

### چکیده

مورتنی و همکارانش [۳] با استفاده از اسید سولفوریک و آب دیونیزه شده نفیون را آماده کردند. لیانگ [۴] و یوان [۵] نیز به کمک همکاران خود با روشی مشابه روش های مذکور نفیون را آماده کردند. از روش های دیگر، می توان به روش گوجلا [۶] اشاره کرد که روشی مشابه روش عبدالستار علیخان است، اشپیگل [۷] از هیدروکسید سدیم (NaOH) به جای اسید سولفوریک برای پروتونیته کردن نفیون استفاده کرد. در یکی دیگر از روش ها آقای فیلیپ هارلی [۸] به پروتونیته کردن نفیون با اسید سولفوریک بدون تاکیدی بر مولاریته آن پرداخته است که در مقاله پیش رو در مولارهای متفاوت آزمایش تکرار و بطور مثال مشاهده شد که نفیون در اسید سولفوریک خالص حل می شود.

قلب تنیده MEA نفیون است که یک غشای پلیمری می باشد. نفیون برای آنکه بتواند در پیل سوختی استفاده شود، نیازمند است طی مراحل تمیز و پروتونیته شود. در این مقاله روش هایی برای رسیدن به این هدف بیان شده است. این روش ها که تحت عنوان روش های آماده سازی نفیون شناخته می شوند به صورت تجربی انجام شده اند.

### کلمات کلیدی

غشای پیل سوختی پلیمری، آماده سازی غشاء، پیل سوختی

### مقدمه

در پیل های سوختی نوع PEM از الکترولیت های پلیمری جامد که توانایی انتقال پروتون را دارا می باشند، استفاده می شود. هسته مرکزی یک پیل سوختی مجموعه غشاء و الکترودها (MEA) است که از دو قسمت الکتروکاتالیست و غشاء تشکیل یافته است. در این قسمت، فرآیند تولید جریان الکتریکی (واکنش الکتروشیمیایی) انجام می گیرد. وظایف سه گانه غشا پلیمری در پیل سوختی نوع PEM عبارتند از: حامل بار برای پروتون ها، جداکننده گازهای واکنشگر و عایق الکترونی برای عبور نکردن الکترون ها از الکترولیت. فاکتورهای موثر بر روی عملکرد یک غشاء تبادل پروتون، رطوبت یا هیدراسیون مناسب و ضخامت غشاء می باشند.

چهار روش متفاوت برای آماده سازی نفیون در این مقاله بحث شده است. این روش ها ترکیب یا تکراری از روش های مذکور می باشند که بطور مفصل توضیح داده شده اند و در پایان مزایا و معایب هر کدام ذکر گردیده است.

در سال ۱۹۷۰ شرکت DuPont غشا اسید سولفونیک فلورنورینه ای بنام نفیون را بعنوان استاندارد برای پیل های سوختی الکترولیت پلیمر توسعه داد. نفیون به طور کلی فلور پلیمری است، که دارای پایداری دمایی و شیمیایی بالایی می باشد.

### آماده سازی نفیون

اهداف اصلی آماده سازی نفیون تمیز کردن و پروتونیته کردن آن است. تمیز کردن نفیون معمولاً توسط هیدروژن پراکسید و پروتونیته کردن آن معمولاً توسط اسید سولفوریک یا یون های مثبت سدیم حاصل از انحلال هیدروکسید سدیم انجام می شود. آماده سازی نفیون به طور کلی در یک سری حمام آب، به منظور عدم تماس مستقیم ظرف حاوی نفیون با شعله یا منبع حرارتی صورت می گیرد. به عنوان مثال حمام آب استفاده شده در این پژوهش همان طور که در شکل ۱ مشاهده می شود، هیتر با قابلیت تنظیم میزان حرارت، بشر ۲۵۰ سی سی که نقش مخزن حمام آب را بازی می کند، بشر ۵۰ سی سی که محلول ها و نفیون در آن گذاشته می شود، دماسنج برای تنظیم دقیق دما و بست برای نگه داشتن بشر ۵۰ سی سی در بشر ۲۵۰ سی سی است.

برای آن که نفیون قابلیت استفاده در پیل سوختی را داشته باشد باید تمیز و پروتونیته شود. پروتونیته کردن اصطلاحاً به معنی اضافه کردن پروتون به اتم، مولکول یا یون است. برای تمیز کردن و پروتونیته کردن نفیون، روش های متفاوتی تحت عنوان روش های آماده سازی نفیون وجود دارد. در یکی از روش ها که توسط عبدالستار علیخان و همکارانش [۱] انجام شده است، نفیون در پنج حمام یک ساعته در دمای ۸۰ درجه سلسیوس که به ترتیب عبارتند از آب دیونیزه شده، محلول ۳ درصد وزنی هیدروژن پراکسید (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)، آب دیونیزه شده، محلول نیم مولار اسید سولفوریک (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) و در نهایت دیواره در آب دیونیزه شده قرار می گیرد. دنیز و همکارانش [۲] نیز با روشی مشابه روش عبدالستار علیخان به آماده سازی نفیون پرداختند. کریشنا

حاصله است. نفیون در طی مراحل آماده‌سازی، به دلیل افزایش بیش از حد دما، گرفتن نامناسب از آب، خشک کردن نامناسب یا هر سهل انگاری دیگر ممکن است آسیب ببیند و دیگر قابل استفاده نباشد. حل شدن، چروکیدن، سوراخ شدن، پاره شدن، تا خوردن و ... نفیون را غیر قابل استفاده می‌کند.

### روش اول آماده‌سازی

این روش [۶] شامل چهار مرحله است. در اولین مرحله ابتدا محلول ۵ درصد وزنی از هیدروژن پراکسید آماده می‌شود. نفیون در این محلول، در دمای ۹۲ تا ۹۸ درجه سلسیوس به مدت یک ساعت نگه داشته می‌شود تا پسماندهای آلی آن پاک شود. در مرحله بعد غشا به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۸۰ تا ۹۰ درجه سلسیوس در آب خالص نگه داشته شده، و سپس به مدت ۱ ساعت و در دمای ۹۲ تا ۹۸ درجه سلسیوس در اسید سولفوریک ۱ مولار قرار می‌گیرد تا غشا بوسیله پروتون‌ها کاملاً پروتونیده شود. در انتها نیز غشا به مدت ۱ ساعت در آب جوشانده می‌شود تا اسید از آن جدا شود. بعد از اتمام مراحل غشا سرد شده و با آب مقطر شستشو داده می‌شود.

### روش دوم آماده‌سازی

این روش [۷] شامل پنج مرحله است که در آن محلول‌ها در دمای حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس هستند و غشا در هر محلول به مدت ۱ ساعت غوطه ور نگه داشته می‌شود. ابتدا غشا در آب مقطر و سپس در محلول ۳ درصد وزنی هیدروژن پراکسید قرار می‌گیرد تا پسماندهای آلی آن پاک شود. بعد از آن غشا با آب مقطر شستشو داده می‌شود و دوباره در حمام آب مقطر قرار می‌گیرد. بعد از آن غشا در محلول ۱ درصد وزنی هیدروکسید سدیم قرار گرفته و پس از آن غشا دوباره با آب مقطر شستشو داده می‌شود. در نهایت غشا دوباره در حمام آب قرار می‌گیرد و توسط آب مقطر آبدیده می‌شود.

### روش سوم آماده‌سازی

این روش [۸] نیازمند محلول‌های ۳ درصد وزنی هیدروژن پراکسید و ۱ مولار اسید سولفوریک است. همان طور که بیان شد آقای هارلی [۸] این روش را با اسید سولفوریک بدون هیچ تأکیدی بر مولاریته آن انجام داد که انجام آن با اسید خالص هم منجر به انحلال کامل نفیون در اسید می‌شود. این روش شامل شش مرحله است که مدت زمان هر مرحله ۱ ساعت و دمای حمام آب حدود ۸۰ درجه سلسیوس است. مرحله اول قرار دادن غشا در ظرف آب مقطر خواهد بود. مرحله دوم محلول هیدروژن پراکسید، سوم محلول اسید سولفوریک، و سه مرحله آخر نیز دوباره آب مقطر است. غشا بعد از اینکه در هر ظرف ۱ ساعت ماند، بلافاصله به ظرف بعد منتقل می‌شود.

### روش چهارم آماده‌سازی

این روش [۸] مانند روش قبل است با این تفاوت که مقدار غلظت محلول اسید فرق می‌کند. مرحله سوم این روش ابتدا با اسید سولفوریک خالص انجام شد که همان طور که اشاره شد باعث انحلال کامل نفیون در اسید گردید. سپس برای جلوگیری از انحلال نفیون اسید سولفوریک ۵ مولار پیشنهاد شد، که آن نیز منجر به انحلال نفیون گردید. بعد از آن بود که اسید سولفوریک یک مولار آزمایش گردید و نتیجه موفقیت آمیز بود.




شکل ۴ حمام آب

در تمامی مراحل آماده‌سازی نفیون باید در محلول مورد نظر معلق باشد و از محلول بیرون نزنند. از طرفی باید دقت کرد که بعد از قرار گرفتن نفیون در محلول‌ها به سختی قابل تشخیص خواهد بود که این مساله برداشتن نفیون از محلول‌ها را بسیار مشکل می‌کند، به همین دلیل نفیون بین دو لام مطابق شکل ۲ قرار داده شد و لام‌ها توسط چسب نواری به یکدیگر چسبانده شدند.

تا انتهای مراحل، نفیون به همین صورت بین دو لام قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد، این کار به نحو دیگری انجام شود و به طریق دیگری نفیون از آب گرفته شود، باید به این نکته توجه شود که گیره‌ای که به وسیله آن نفیون از آب گرفته می‌شود به هیچ وجه فلزی نباشد و از طرفی هنگام برداشتن نفیون از ظرف حاوی اسید، گیره از جنسی نباشد که با اسید واکنش دهد.

بعد از مراحل آماده‌سازی تا موقعی که قرار نیست از نفیون استفاده شود باید آن را به صورت مرطوب و آبدیده در یک ظرف حاوی آب دیونیزه شده یا آب مقطر نگه داشت.



شکل ۴ قرار دادن نفیون بین دو لام در حمام آب

نفیون ماده بسیار گرانبست، از طرف دیگر آماده‌سازی آن در مقیاس کم و در آزمایشگاه بطور کلی فرآیند زمان‌بری است پس نیازمند دقت و

همچنین برای بررسی تاثیر دما بر روی نفیون، در طی روشی با اسید سولفوریک یک مولار، حمام آب تا دمایی بالاتر حرارت داده شد که منجر به خرابی و غیرقابل استفاده شدن نفیون، همانطور که در شکل ۳ مشاهده می شود، شد.



شکل ۳ نفیون غیر قابل استفاده

#### روش های خشک کردن نفیون

بعد از آماده سازی نفیون و نگهداری آن در آب مقطر یا آب دیونیزه شده تا موعد استفاده از آن، برای استفاده از نفیون باید آن را خشک کرد. روش های متفاوتی برای خشک کردن نفیون وجود دارد که چند روش آن بیان می شود.

روش اول که نیاز به تجهیزات زیادی هم ندارد و در این پژوهش نیز استفاده شد، همانطور که در شکل ۴ مشاهده می شود، نگهداری نفیون در یک ظرف تمیز و به دور از آلودگی است تا نفیون خشک شود. در شکل ۴ تمامی نفیون های آماده شده از جمله نفیون غیر قابل استفاده مشاهده می شود. همچنین می توان نفیون را روی یک سطح تمیز و به دور از آلودگی پهن کرد تا خشک شود. روش دیگر و کوتاه تر این است که نفیون در یک ظرف خلا در دمای ۱۳۰ درجه سلسیوس به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه نگه داشته شود تا خشک گردد.



شکل ۴ محفظه نگهداری نفیون ها

#### نتایج

یکی از اهداف آماده سازی، تمیز کردن نفیون است که در تمامی مراحل توسط هیدروژن پراکسید صورت گرفت. تفاوت اصلی مراحل جهت ارضای هدف تمیز کردن نفیون در استفاده یا عدم استفاده از حمام های آب مقطر، قبل از حمام هیدروژن پراکسید و مابین حمام های آماده سازی است که استفاده هر چه بیشتر از حمام های آب مقطر نتایج بهتری را به دست می دهد. از طرفی باید دانست که آب مقطر یک آب نسبتاً خالص است و استفاده از آب های دیونیزه شده و فوق خالص قطعاً به نتایج بهتری منجر خواهد شد. به منظور پروتئینه کردن نفیون در طی مراحل آماده سازی، از هیدروکسید سدیم یا سولفوریک اسید استفاده می شود. در محلول هیدروکسید سدیم  $\text{Na}^+$  نقش پروتئینه کردن نفیون را بازی می کند اما در اسید سولفوریک  $\text{H}^+$  این نقش را به عهده دارد. به دلیل خاصیت  $\text{H}^+$  در مقایسه با  $\text{Na}^+$  که بسیار به پروتون شبیه تر است (در واقع  $\text{H}^+$  همان پروتون است!)، نتایج بدست آمده از پروتئینه کردن نفیون توسط اسید سولفوریک رضایت بخش تر از نتایج مشابه بدست آمده از هیدروکسید سدیم است. بر اساس سایر روش های انجام شده توسط افراد مختلف نیز مشاهده می شود که استفاده از اسید سولفوریک متداولتر است و هدف از انجام آزمایش با هیدروکسید سدیم به وجود آوردن امکان مقایسه آن هاست.

از میان روش های ذکر شده در پژوهش سوم زمان برترین روش بوده و روش اول کمترین زمان را برای آماده سازی نفیون نیازمند است. همچنین روش دوم آماده سازی به دلیل استفاده از هیدروکسید سدیم به جای اسید سولفوریک کم خطرترین روش است. از طرفی هر چه زمان ماندن نفیون در حمام ها، تا یک حد معقول مثلاً دو ساعته افزایش یابد، نتایج بهتری بدست خواهد آمد، هر چند این بهبود نتایج در مقابل زمانیکه برای آن صرف می شود ناچیز است و توصیه می شود از بازه های زمانی ذکر شده در مقاله استفاده شود تا در ضمن صرفه جویی در زمان نتایج مطلوبی نیز حاصل گردد.

#### مراجع

- [1] Abdul Sattar Ali khan, Riaz Ahmed, Muhammad Latif Mirza; Performance evaluation of platinum-based catalysts for the development of proton exchange membrane fuel cells; Turk J Chem 34 (2010)
- [2] Denise A Gleason, Kristoffer g Jensen, Garima Daniuly; Proton Exchange Membranes and Membrane Electrode Assemblies for Enhanced Direct Methanol Fuel Cell Performance; WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE Degree of Bachelor of Science; April 22<sup>nd</sup>, 2008
- [3] Balaji Krishnamurthy, S Deepalochani; Performance of Platinum Black and Supported Platinum Catalysts in a Direct Methanol Fuel Cell; Int. J. Electrochem. Sci., 4 (2009)

Z.X. Liang, T.S. Zhao, C. Xu, J.B. Xu; Microscopic [4]  
characterizations of membrane electrode assemblies prepared  
under different hot-pressing conditions; August 6<sup>th</sup>, 2007

[5] Xiao-Zi Yuan, Haijiang Wang; PEM Fuel Cell  
Fundamentals.

[6] Notombekaya Gojela; Manufacturing for PEM  
electrolysers; Master Degree thesis; Nelson Mandela  
University; 2011

[7] Colleen Spiegel; Designing and building fuel cell;  
McGraw-Hill; 1<sup>st</sup> Edition; 2007

[8] Phillip Hurley; Build your own fuel cell; Wheelock  
Mountain Publications; 1<sup>st</sup> Edition; 2002